



## Wetterschutz-Lasur UV

Декоративная водная лазурь универсального назначения с повышенной защитой от ультрафиолета для древесины вне и внутри помещений



Цвет	Доступные позиции				
	Кол-во на палете	672	120	96	22
Единица упаковки	6 x 0,75 л	2 x 2,5 л	2 x 5 л	20 л	
Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	
Код упаковки	01	03	05	20	
Арт. №					
farblos UV+	1553	■	■	■	■
palisander	1554	■	■		
eiche hell	1555	■	■	■	
pinie/lärche	1556	■	■	■	
teak	1557	■	■	■	
mahagoni	1558	■	■		
nussbaum	1559	■	■	■	
weiß	1561	■	■	■	
kiefer	1562	■	■	■	
silbergrau	1564	■	■		
спец. цвета*	1565		■	■	■

\*Минимальный заказ 2,5 л


### Расход

~ 100 мл/м<sup>2</sup> на один рабочий проход

Пигментированные варианты: 2 рабочих прохода

Farblos UV+: 3 рабочих прохода



**Область применения**

- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Безбицидное финишное покрытие для древесины, обработанной пропитками (например, садовой мебели)
- Вариант farblos UV+ может применяться также в качестве финишного слоя поверх пигментированных вариантов покрытия на светлых породах древесины
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)

**Свойства**

- Не капает
- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Высокая защита от ультрафиолета в т.ч. для светлых оттенков и варианта farblos UV+
- Грязеотталкивающие свойства и легкость в уходе
- Устойчивость к слипанию (согл. Директиве НО.03)
- Хорошая растекаемость
- Не содержит бицидов
- Эластичное покрытие

**Технические параметры продукта**

Плотность (20 °C)	~ 1,02 г/см <sup>3</sup>
Связующее вещество	акрилатная дисперсия
Запах	характерный для дисперсионных красок, после высыхания отсутствует
Степень блеска	шелковисто-глянцевая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

**Возможные системные продукты**

- [Holzschutz-Creme farblos\\* \(2714\)](#)
- [Holzschutz-Grund\\* \(2046\)](#)
- [Renovier-Grund \(1504\)](#)

**Подготовка к выполнению работ**

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %  
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
- **Подготовка**  
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.  
Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.  
Непрочные и растрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные потеки удалить и очистить такие участки специальным средством (например, Verdünnung V 101, Verdünnung & Pinselreiniger).  
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством Holzschutz-Grund\*.



При покраске древесины, расположенной вне помещений, вариантом farblos UV+ обязательно выполнить предварительную обработку продуктом Holzschutz-Creme farblos.

Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрyтия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Существующие неповрежденные покрытия тщательно отшлифовать.

## Порядок применения



### ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Тщательно перемешать материал.

Наносить кистью или валиком.

Наносить вдоль волокон.

После высыхания нанести 2-й слой.

При необходимости нанести в качестве 3-го слоя продукт в варианте farblos UV+, чтобы на длительный срок зафиксировать цвет покрытия (эксплуатационный слой, наносимый повторно при обновлении покрытия).

При выполнении бесцветного покрытия на древесину, расположенную вне помещений, обязательно нанести продукт в варианте farblos UV+ в 3 слоя.

Торцевые поверхности для защиты от водопоглощения несколько раз обработать самим материалом в соответствующем цвете.

Окна и входные двери окрашивать продуктом в 3 слоя.

Все цвета продукта могут смешиваться друг с другом.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

## Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью и цвет покрытия проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.

Не применять на древесине, обработанной пропитками на основе солей бора.

С каждым последующим слоем цвет становится темнее и повышается степень блеска.

При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.

При механических повреждениях (особенно на бесцветном покрытии) необходимо сразу же устранить их путем нанесения продукта в варианте farblos UV+ во избежание последующего появления пятен (например, синевы).

Во время нанесения и высыхания покрытия защищать поверхность от дождя, ветра, солнечных лучей и образования конденсата.

### ■ Высыхание

Нанесение следующего слоя: ~ 4 часа

Практические значения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.


### ■ Разбавление

Продукт готов к применению

**Рабочий инструмент / очистка**

Кисть акриловая (с синтетическим ворсом или смесью синтетического и натурального ворса)

Инструмент очистить водой и моющим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

**Условия хранения / срок хранения**

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

**Безопасность / нормативные документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**КОД GIS**

BSW20

**Указания по утилизации**

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

**Постановление о биоцидных продуктах**

\* С осторожностью применять средства для защиты древесины. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

**Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)**

Группа продуктов: краски полупрозрачные для древесины  
Компоненты: акрилатная дисперсия, восковая эмульсия, гликоли, пеногаситель, смачивающий агент, загуститель, абсорбенты ультрафиолета, нейтрализатор, MIT (Methylisothiazolinon), BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon)(3:1).  
Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/ 83-138

**Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)**

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/e): макс. 130 г/л (2010).  
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.